



MURALVEGRA “EURLUX”

PITTURA A LUCIDO DIRETTO PER INTERNO ED ESTERNO

Rivestimento plastico continuo per interno ed esterno a base di un copolimero acrilico, biossido di titanio rutilo, cariche ed additivi vari che permettono una facile applicazione oltre ad un'ottima adesione al supporto sul quale sono applicati. Ha una eccezionale resistenza ai ripetuti lavaggi con acqua e comuni detersivi liquidi ed è indicato per la sovraverniciatura di bucciate opache.

APPLICAZIONE E CONSUMI:

Su supporti nuovi di qualsiasi tipo (cartongesso, intonaco a civile, pannelli in c.a. vibrocompresso, ecc.) spazzolare con cura le superfici e procedere alla stuccatura di eventuali fori, crepe ed imperfezioni in genere con ns. RASANTE VG (stucco rasante per esterno) o con il nostro EURSTUC stucco rasante per interno.

Su supporti vecchi che sfarinano procedere ad una radicale rimozione delle parti non ben ancorate a mezzo spazzolatura o raschiatura. In presenza di efflorescenze biancastre di sali, applicare una soluzione di acido cloridrico diluito 1:10 con acqua sciacquando poi accuratamente il supporto. Applicare sulla superficie perfettamente asciutta una mano di FISSANT (fissativo consolidante) diluito 1:1 con acqua.

Su muri asciutti applicare a pennello o rullo una mano di MURALVEGRA “PQ” per esterno o una mano di PAINT LATEX per interno. Dopo almeno 4 – 6 ore dare una mano a pennello di MURALVEGRA “EUR/LUX” e procedere quindi alla rullatura con rullo di lana o spugna a secondo della finitura che si vuole ottenere. Può essere necessaria anche una seconda passata per ottenere un rilievo più accentuato. Non applicare il prodotto con temperatura inferiore a +5° C assicurandosi che tale minimo non scenda durante il periodo di asciugamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ASPETTO | : Pasta Tixotropica |
| COLORE | : Bianco |
| LEGANTE | : Copolimero acrilico |
| PESO SPECIFICO | : 1,240 + 1% |
| FUORI POLVERE | : 2 ore |
| RICOPERTURA | : 6 – 8 ore |

TEMPER. MINIMA DI FILMAZIONE
CONFEZIONAMENTO
RESA

: +5°
: Secchi da kg. 20
: gr. 500-600 / mq. per mano

I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e pratiche. Possiamo, pertanto, garantire solo la qualità dei ns. prodotti essendo le condizioni ed il modo d'uso al di fuori del ns. controllo.

CHIMICA VEGRA s.r.l. Zona Ind.le Marino del Tronto - 63100 ASCOLI PICENO
Telefono e Fax : 0736/402003